

② JASS5 に基づく構造体強度補正值の適用期間(川崎市)

構造体強度管理材齢28日

供 試 体	構造体コンクリート強度：標準水中養生
養生方法	調合強度：標準水中養生

セメントの種類	構造体強度補正值 ₂₈ S ₉₁ の標準値(N/mm ²)		
	6	3	6
早強 ポルトランドセメント	25℃ < t (暑中期間) 7月 7日～ 9月11日	5℃ ≤ θ 1月 1日～ 7月 6日 9月12日～12月31日	0℃ ≤ θ < 5℃ —
普通 ポルトランドセメント	25℃ < t (暑中期間) 7月 7日～ 9月11日	8℃ ≤ θ 2月 9日～ 7月 6日 9月12日～12月 8日	0℃ ≤ θ < 8℃ 12月 9日～ 2月 8日
中庸熱 ポルトランドセメント	25℃ < t (暑中期間) 7月 7日～ 9月11日	11℃ ≤ θ 3月 1日～ 7月 6日 9月12日～11月21日	0℃ ≤ θ < 11℃ 11月22日～ 2月28日
低熱 ポルトランドセメント	25℃ < t (暑中期間) 7月 7日～ 9月11日	14℃ ≤ θ 3月19日～ 7月 6日 9月12日～11月 4日	0℃ ≤ θ < 14℃ 11月 5日～ 3月18日
フライアッシュセメントB種	25℃ < t (暑中期間) 7月 7日～ 9月11日	9℃ ≤ θ 2月15日～ 7月 6日 9月12日～11月30日	0℃ ≤ θ < 9℃ 12月 1日～ 2月14日
高炉セメントB種	25℃ < t (暑中期間) 7月 7日～ 9月11日	13℃ ≤ θ 3月15日～ 7月 6日 9月12日～11月 8日	0℃ ≤ θ < 13℃ 11月 9日～ 3月14日

※ 適用期間は、川崎市まちづくり局「公共建築工事特則仕様書(令和7年版)」による。

注1: 表中の θ は、コンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温(℃)

注2: 表中の t は、日平均気温(℃)

JASS 5 に基づく現場水中養生供試体による場合の判定基準強度適用期間

養生水温(℃)	θ < 20	20 ≤ θ
判 定 基 準	Fq+3 以上	Fm 以上
期間(川崎市)	9月23日～5月10日	5月11日～9月22日

注1: 表中の θ は、コンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温(℃)

注2: 表中の Fq は、品質基準強度

注3: 表中の Fm は、調合管理強度