

② JASS5 に基づく構造体強度補正値の適用期間(川崎市)

構造体強度管理材齢28日

供 試 体	構造体コンクリート強度：標準水中養生
養生方法	調合強度：標準水中養生

セメントの種類	構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の標準値(N/mm ²)		
	6	3	6
早強 ポルトランドセメント	25℃<t (暑中期間) 7月 6日～ 9月12日	5℃≤θ 1月 1日～ 7月 5日 9月13日～12月31日	0℃≤θ<5℃ —
普通 ポルトランドセメント	25℃<t (暑中期間) 7月 6日～ 9月12日	8℃≤θ 2月 7日～ 7月 5日 9月13日～12月 9日	0℃≤θ<8℃ 12月10日～ 2月 6日
中庸熱 ポルトランドセメント	25℃<t (暑中期間) 7月 6日～ 9月12日	11℃≤θ 3月 1日～ 7月 5日 9月13日～11月21日	0℃≤θ<11℃ 11月22日～ 2月28日
低熱 ポルトランドセメント	25℃<t (暑中期間) 7月 6日～ 9月12日	14℃≤θ 3月20日～ 7月 5日 9月13日～11月 4日	0℃≤θ<14℃ 11月 5日～ 3月19日
フライアッシュセメントB種	25℃<t (暑中期間) 7月 6日～ 9月12日	9℃≤θ 2月15日～ 7月 6日 9月13日～11月30日	0℃≤θ<9℃ 12月 1日～ 2月14日
高炉セメントB種	25℃<t (暑中期間) 7月 6日～ 9月12日	13℃≤θ 3月14日～ 7月 5日 9月13日～11月 9日	0℃≤θ<13℃ 11月10日～ 3月13日

※ 適用期間は、川崎市まちづくり局「公共建築工事特則仕様書(令和8年版)」による。

注1: 表中のθは、コンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温(℃)

注2: 表中のtは、日平均気温(℃)